



ACERO INOXIDABLE MARTENSÍTICO ACX 360	
DESIGNACIÓN EN	DESIGNACIÓN ASTM
1.4028	420
X30Cr13	S42000

**DESCRIPCIÓN** Los aceros inoxidable martensíticos pueden desarrollar una excelente combinación de resistencia mecánica y dureza, mediante un adecuado tratamiento térmico. Además, son dúctiles y resultan una buena opción para conformado y otras operaciones de transformación.  
Presenta una elevada resistencia al desgaste y una aceptable resistencia a la corrosión

COMPOSICIÓN QUÍMICA	C	Si	Mn	P	S	Cr
	0,26 - 0,35	≤1,00	≤1,50	≤0,040	≤0,015	13,00-14,00

**APLICACIONES** Entre otras:  
- Herramientas de corte.  
- Cuchillería y cubertería.  
- Instrumentos dentales y quirúrgicos.  
- Industria petroquímica y del papel.

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS EN ESTADO DE RECOCIDO EN 10088-2	Rm	≤ 740 N/mm <sup>2</sup>
	Alargamiento	≥ 15%
	Dureza	≤ 97 HRB

**PROPIEDADES FÍSICAS EN 10088-1** A 20°C presenta una densidad de 7,7 kg/dm<sup>3</sup> y un calor específico de 460 J/kg·K

	20°C	100°C	200°C	300°C	400°C
Módulo de elasticidad (GPa)	215	212	205	200	190
Coefficiente medio dilatación térmica entre 20°C (10 <sup>-6</sup> x K <sup>-1</sup> )	-	10,5	11,00	11,5	12,0
Conductividad térmica (W/m·K)	30	-	-	-	-
Resistividad eléctrica (Ω·mm <sup>2</sup> /m)	0,65	-	-	-	-

**SOLDADURA** Debe llevarse a cabo sólo bajo procedimientos especializados.  
Debido a la elevada templeabilidad de los aceros inoxidable martensíticos, las operaciones de soldeo pueden llevar a la formación de martensita en la soldadura y en la zona afectada térmicamente. Para evitar la fisuración debida a la formación de mantersita, se recomienda realizar un tratamiento térmico de pre-calentamiento y post-calentamiento.

**MANTENIMIENTO SUPERFICIAL** Es imprescindible realizar periódicamente unas adecuadas prácticas de limpieza para conservar las superficies de forma indefinida y obtener las mejores prestaciones del acero inoxidable.  
Para la correcta limpieza, se recomienda el empleo de agua y jabones de tipo neutro, aplicados con una bayeta o cepillo que no arañe al inoxidable. Finalizar siempre la operación con un buen enjuagado con agua, para conseguir la completa eliminación del producto limpiador empleado.  
En caso de que se utilicen productos clorados, su uso debe ir seguido de un abundante enjuagado con agua. Si se mantienen limpios y secos, se consigue la máxima conservación de su aspecto superficial.

**ESPECIFICACIONES** Pueden ser suministrados de acuerdo a los requerimientos de las normas EN y ASTM.  
Cumple con los requisitos de las directivas europeas de:  
- Industria alimentaria, Reglamento (CE) 1935/2004.  
- Cromo hexavalente, ROHS.

